

①9 BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

⑫ Patentschrift  
⑩ DE 196 09 551 C 1

⑥1 Int. Cl.<sup>6</sup>:  
**D 01 F 9/08**  
D 01 F 9/20  
C 08 L 83/00  
D 01 D 5/00

②1 Aktenzeichen: 196 09 551.4-43  
②2 Anmeldetag: 12. 3. 96  
④3 Offenlegungstag: —  
④5 Veröffentlichungstag  
der Patenterteilung: 17. 7. 97

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

⑦3 Patentinhaber:

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der  
angewandten Forschung e.V., 80636 München, DE

⑦2 Erfinder:

Glaubitt, Walther, Dipl.-Ing., 97209 Veitshöchheim,  
DE; Thierauf, Axel, Dr.rer.nat., 97072 Würzburg, DE;  
Kursawe, Monika, 97084 Würzburg, DE

⑤6 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit  
in Betracht gezogene Druckschriften:

DE 35 10 753 C2  
DE 29 00 991 C2

⑤4 Biologisch degradierbare und/oder biologisch resorbierbare (Endlos) Fasern, Verfahren zu deren Herstellung  
und deren Verwendung als Verstärkungsfasern

⑤7 Die Erfindung betrifft biologisch degradierbare und/oder  
biologisch resorbierbare (Endlos)Fasern und Verfahren zu  
deren Herstellung. Die (Endlos) Fasern werden durch partielle  
oder vollständige hydrolytische Kondensation einer  
oder mehrerer hydrolytisch kondensierbarer Silicium-Ver-  
bindungen und/oder von diesen abgeleiteten Vorkondensa-  
ten erhalten. Die hydrolytische Kondensation wird durch  
Einwirken von Wasser und gegebenenfalls in Anwesenheit  
eines Katalysators und/oder eines Lösungsmittels und vor-  
zugsweise nach einem Sol-Gel-Verfahren durchgeführt.  
Durch diese partielle oder vollständige hydrolytische Kon-  
densation wird eine Spinnmasse erhalten, die nach üblichen  
Methoden zu Endlos- und/oder Lang- und/oder Kurzfasern  
verarbeitet werden kann.

DE 196 09 551 C 1

DE 196 09 551 C 1

Die Erfindung betrifft biologisch degradierbare und/oder biologisch resorbierbare (Endlos) Fasern, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung als Verstärkungsfasern.

Als Fasermaterial im menschlichen Gewebe werden organische Polymerfasern eingesetzt (US 3,297,033; L. Fambri, A. Pegoretti, M. Mazzurana, C. Migliaresi, J. Mat. Sci.: Materials in Medicine, 5, 1994, 679; P. Ylinen, J. Mat. Sci.: Materials in Medicine, 5, 1994, 522; D. G. Tunc, Clinical Materials, 8, 1991, 119; R. A. Olson, D. L. Roberts, D. B. Osbon, Oral. Surg., 53, 1982, 441; J. W. Leenslag, M. T. Kroes, A. J. Pennings, B. Van Cer Lei, New Polym. Mater., 1, 1988, 111; C. M. Agraval, K. F. Haas, D. A. Leopold, H. G. Clark, Biomaterials, 13, 1992, 176; D. H. Lewis in: Biodegradable polymers as drug delivery systems, eds. M. Chasin, R. Langer, Marcel Dekker, New York, 1990, 1; S. H. Hyon, K. Jamshidi, Y. Ikada in Polymers as biomaterials, eds. S. Shalaby, A. S. Hoffmann, B. D. Ratner, T. A. Horbett, Plenum Press, New York, 1984, 51).

In der Medizintechnik sind jedoch biologisch degradierbare und/oder resorbierbare Werkstoffe gefragt, die z. B. in der Chirurgie eingesetzt werden können, um etwa gebrochene Knochen im menschlichen Körper solange zu fixieren, bis der Bruch verheilt ist. Zur Fixierung dienen z. B. Schrauben, die aus biologisch degradierbaren und/oder biologisch resorbierbaren organischen Polymeren gefertigt sind. Deren großer Vorteil gegenüber herkömmlichen Metallschrauben ist z. B. die Resorbierbarkeit im menschlichen Körper nach erfolgter Heilung, die in der Regel bei einigen Monaten liegt. Durch die Resorption des Implantates sind Reoperationen zur Entfernung des eingebrachten Materials nicht mehr erforderlich.

Leider weisen jedoch biologisch degradierbare Osteosynthesematerialien nach dem Stand der Technik, die z. B. aus Derivaten der Milchsäure (Polylactide) bestehen, einen gravierenden Nachteil auf. Sie sind, verglichen mit metallischen Werkstoffen, mechanisch nicht so stark belastbar. Es ist zu erwarten, daß durch das Einbringen von Verstärkungsfasern in den Kompaktwerkstoff dessen mechanische Festigkeit beträchtlich gesteigert werden kann. Allerdings ist es erforderlich, daß sich die Fasern unter den im menschlichen Organismus herrschenden Bedingungen ebenso schnell bzw. langsam auflösen, wie der Polylactid-Werkstoff selbst.

Nach dem Stand der Technik werden nicht resorbierbare Kohlenstofffasern zur Herstellung von Verbundmaterialien und zu deren Verstärkung verwendet. Derartige Werkstoffe werden z. B. zu Reparaturen von Sehnen oder Bändern eingesetzt. Nachteil ist jedoch, daß Fremdmaterial im Organismus verbleibt, das Entzündungen und andere negative Reaktionen hervorrufen kann.

Metallimplantate unterscheiden sich in ihren mechanischen Eigenschaften stark von denjenigen des Körpergewebes und weisen damit einen weiteren Nachteil auf. Metalle sind wesentlich fester als natürliche Knochen. Dies führt in unmittelbarer Umgebung des Metallimplantates zur Resorption von Knochensubstanz, mit der Konsequenz, daß sich das Implantat lockert. Es wäre vorteilhaft, wenn Werkstoffe zur Verfügung ständen, die sich in ihren mechanischen Eigenschaften denjenigen des Gewebes anpassen ließen.

Steve T. Lin et al. beschreiben in Biomaterials 1994, Vol. 15 No. 13, S. 1057—1061, bioabsorbierbare Fasern

aus Calcium-Eisen-Phosphat-Gläsern. Diese werden jedoch über ein sehr energieaufwendiges und kostenintensives Schmelzverfahren hergestellt.

Aus der DE 2 90 09 991 C2 sind Kieselsäurefasern bekannt, die auch als Verstärkungsfasern in Faserverbundwerkstoffen eingesetzt werden können. Die dort beschriebenen Fasern werden durch Behandeln von Wasserglasfasern mit Säuren oder Salzlösungen erhalten, wodurch die resultierenden Fasern neben  $\text{SiO}_2$  und kleineren Mengen Wasser keine weiteren Bestandteile enthalten, was zur Folge hat, daß diese Fasern nur eine äußerst geringe Auflöserate zeigen und damit als resorbierbares Material nicht eingesetzt werden können.

In der DE 35 10 753 C2 wird hochtemperaturbeständiges Siliciumdioxidfasermaterial beschrieben, das durch Trockenverspinnen von Wasserglas, anschließender Dehydratisierung und einstündiger Temperung bei  $1500^\circ\text{C}$  gewonnen wird. Dieses Fasermaterial hat einen sehr hohen  $\text{SiO}_2$ -Gehalt von mehr als 95 Gew.-%, eine Dichte zwischen 1.9 und  $2.4\text{ g/cm}^3$  und einen Gehalt an mikrokristallinen Cristoballitbereichen von 5% bis 10%. Diese Fasern zeigen ebenfalls sehr langsame Abbauraten in körperähnlichen Medien und lassen zudem Gewebereaktionen auf die kristallinen Bereiche erwarten, was einen Einsatz in der Medizintechnik nicht zuläßt.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es nun, biologisch degradierbare und/oder biologisch resorbierbare (Endlos) Fasern bereit zu stellen, die z. B. als Verstärkungsfasern für biologisch degradierbare und/oder biologisch resorbierbare (Implantat) Werkstoffe eingesetzt werden können. Die toxikologischen Eigenschaften und die biologische Verträglichkeit dieser Fasern sollen entsprechend dem jeweiligen Anwendungsfall eingestellt werden können, so daß diese Fasern bei Bedarf auch in der Humanmedizin einsetzbar sind. Ferner soll die Resorbierbarkeit der Fasern gesteuert und den Anforderungen des jeweiligen Anwendungsfalles angepaßt werden können. So bestehen z. B. unterschiedliche Anforderungen an die Abbaurate von Implantaten aus Verbundwerkstoffen für schnell heilendes Gewebe und für langsam verlaufende Heilungsprozesse. Die Fasern sollen zur Herstellung von biologisch degradierbaren Verbundmaterialien geeignet sein, insbesondere sollen sie als Verstärkungskomponente in Polymeren, z. B. in Polylactide, eingebracht werden können. Diese Verbundwerkstoffe sollen dann zu Schrauben, Platten, Bändern oder Nahtmaterialien verarbeitbar sein. Die Fasern sollen Kohlenstofffasern ersetzen können und zur Herstellung von im menschlichen Organismus vollständig resorbierbaren Implantaten (z. B. für Sehnen oder Bänder) geeignet sein, so daß nach der Resorption kein Fremdmaterial im Organismus verbleibt, das Entzündungen oder andere negative Reaktionen hervorrufen kann. Ferner sollen die Fasern so geartet sein, daß die mechanischen Eigenschaften der Verbundmaterialien durch die Fasern an diejenigen des Gewebes im menschlichen Organismus angepaßt werden können. Die Fasern sollen nicht nur als Verstärkungskomponente in Verbundwerkstoffen eingesetzt werden können, sondern auch als chirurgisches Nahtmaterial.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es ferner, ein Verfahren bereit zu stellen, mit welchem biologisch degradierbare und/oder biologisch resorbierbare Fasern (Endlos- und/oder Kurzfasern) mit den oben genannten Eigenschaften gefertigt werden können. Das Verfahren soll so ausgelegt sein, daß Fasern mit definierten mechanischen Kennwerten resultieren und daß sowohl Endlos- als auch Lang- oder Kurzfasern gefertigt werden

können. Das Verfahren soll ferner so variabel sein, daß die toxikologischen Eigenschaften, die Resorbierbarkeit und die Abbaurate der Fasern den Anforderungen des jeweiligen Anwendungsfalles angepaßt werden können. Außerdem soll das Verfahren nicht energieaufwendig und nicht kostenintensiv sein.

Gelöst wird diese Aufgabe durch (Endlos)Fasern, die durch partielle oder vollständige hydrolytische Kondensation einer oder mehrerer hydrolytisch kondensierbarer Silicium-Verbindungen und/oder von diesen abgeleiteten Vorkondensaten erhalten werden. Die hydrolytische Kondensation wird durch Einwirken von Wasser und gegebenenfalls in Anwesenheit eines Katalysators und/oder eines Lösungsmittels und vorzugsweise nach einem Sol-Gel-Verfahren durchgeführt.

Durch diese partielle oder vollständige hydrolytische Kondensation wird eine Spinnmasse erhalten, die nach üblichen Methoden zu Endlos- und/oder Lang- und/oder Kurzfasern verarbeitet werden kann.

Die erfindungsgemäßen Fasern zeigen in Abhängigkeit vom Ansatz für die Spinnmasse runde, ovale oder knochenförmige Querschnittsformen. Die Durchmesser der erfindungsgemäßen Fasern liegen in Abhängigkeit der Spinnbedingungen zwischen 5 und 50 µm, bevorzugt zwischen 10 und 20 µm. Die Querschnittsflächen weisen Werte zwischen 100 und 500 µm<sup>2</sup>, bevorzugt zwischen 150 und 250 µm<sup>2</sup> auf. Die erfindungsgemäßen Fasern zeigen Zugfestigkeiten von 100 bis 800 MPa und E-Module von 15 GPa. Die mittlere Bruchdehnung der erfindungsgemäßen Fasern liegt bei ca. 2%.

Überraschenderweise wurde festgestellt, daß die erfindungsgemäßen Fasern biologisch degradierbar und biologisch resorbierbar sind und sich in schwach basischen, körperähnlichen Flüssigkeiten mit Abbauraten zwischen 10 und 100 nm Faserradius pro Tag auflösen, wobei die Abbaurate mit der Zahl der Silanol-Gruppen der Faser korreliert. Eine erfindungsgemäße Faser mit einem Durchmesser von 10 µm wird somit innerhalb von 50 bis 500 Tagen vollständig abgebaut.

Nach vollständiger Hydrolyse der Spinnmasse haben die erfindungsgemäßen Fasern die formale chemische Zusammensetzung  $\text{Si}_n(\text{OH})_{2x}\text{O}_{2n-x}$ . Durch den Grad bzw. das Ausmaß der Kondensation (Polykondensation), d. h. durch die Anzahl der verbliebenen Silanol-Gruppen, kann die Abbaurate und die Resorbierbarkeit der erfindungsgemäßen Fasern gezielt gesteuert und den Erfordernissen des jeweiligen Anwendungsfalles angepaßt werden. Je geringer das Ausmaß der Kondensation, d. h. je höher die Anzahl der verbliebenen OH-Gruppen, desto höher ist die Abbaurate und desto größer ist die Resorbierbarkeit der erfindungsgemäßen Fasern.

Die erfindungsgemäßen Fasern können zur Herstellung biologisch degradierbarer und/oder resorbierbarer Verbundmaterialien eingesetzt werden, indem sie z. B. als Verstärkungskomponenten in biologisch degradierbare und/oder resorbierbare Polymere, z. B. in Polylactide, Polyglycolide, Hydroxyapatite, Polyesteramide, Stärke, BIOCELLAT®, Polydioxanone, PDS, GEL-FILM®, Biofix®, TCP, DXO, Polyglactin, PLA/PG-Copolymer oder Ca-Phosphate eingebracht werden. Die auf diese Weise erzeugten Verbundwerkstoffe können z. B. zu Schrauben, Platten oder Bändern verarbeitet werden. Durch die Kombination von biologisch degradierbaren, anorganischen Fasern mit biologisch degradierbaren Polymeren werden biologisch degradierbare Werkstoffe hergestellt, die in ihren mechanischen Eigenschaften denen der reinen Polymerkompaktwerk-

stoffen deutlich überlegen sind. Damit wird ein vorzeitiges mechanisches Versagen biologisch degradierbarer Implantate verhindert. Die erfindungsgemäßen Fasern können Kohlenstofffasern ersetzen, die zur Herstellung von Verbundmaterialien, z. B. für die Reparatur von Sehnen oder Bändern, eingesetzt werden. Mit dem Ersatz der nicht resorbierbaren Kohlenstofffasern durch die erfindungsgemäßen Fasern stehen nun Werkstoffe für Implantate (z. B. für Sehnen oder Bänder) zur Verfügung, die im menschlichen Organismus vollständig resorbierbar sind. Es verbleibt kein Fremdmaterial im Organismus, welches Entzündungen oder andere negative Reaktionen hervorrufen kann.

Durch den Silanol-Gehalt der erfindungsgemäßen Fasern kann deren Abbaurate und deren Resorbierbarkeit gezielt beeinflusst und damit den Erfordernissen des jeweiligen Anwendungszweckes angepaßt werden. Bei schnell heilendem Gewebe z. B. ist eine höhere Abbaurate des implantierten Verbundwerkstoffes anzustreben als bei langsam verlaufenden Heilungsprozessen. Dem entsprechend werden erfindungsgemäße Fasern für schnell zu resorbierende Implantate einen höheren Silanol-Gehalt aufweisen als für solche, die langsam resorbiert werden sollen.

Die mechanischen Eigenschaften der erfindungsgemäßen Fasern können auch durch das Ausmaß der Hydrolyse gezielt gesteuert und den Anforderungen des jeweiligen Anwendungsfalles angepaßt werden. Werden zur Herstellung der erfindungsgemäßen Fasern Silicium-Verbindungen eingesetzt, die im Molekül mindestens eine organische, hydrolysierbare Gruppe (z. B.  $-\text{OC}_2\text{H}_5$ ) aufweisen, so verbleiben bei unvollständiger Hydrolyse  $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}$ -Gruppen in der Faser, die deren mechanische Eigenschaften beeinflussen.

Die erfindungsgemäßen Fasern können auch direkt als chirurgisches Nahtmaterial verwendet werden. Ebenso ist es möglich, die erfindungsgemäßen Fasern zur Herstellung von Wirkstoffdepots einzusetzen, wobei im Zuge des Faserabbaus im Organismus die Wirkstoffe nach und nach freigesetzt werden. Ebenso ist es möglich, mit Hilfe der erfindungsgemäßen Fasern die Textur von Implantaten so zu verändern, daß durch eine faserige Oberfläche die Bildung von Kollagen angeregt wird, so daß sich auf dem Implantat eine stabile biologische Oberfläche bildet und damit dessen Bioverträglichkeit verbessert.

Die Herstellung der Spinnmasse, d. h. die hydrolytische Kondensation der hydrolysierbaren Silicium-Verbindungen, erfolgt vorzugsweise nach einem Sol-Gel-Verfahren, wie es z. B. in den DE-A1 27 58 414, 27 58 415, 30 11 761, 38 26 715 und 38 35 968 beschrieben ist. In den meisten Fällen kann die hydrolytische Kondensation dadurch erfolgen, daß man den zu hydrolysierenden Silicium-Verbindungen, die entweder als solche oder gelöst in einem geeigneten Lösungsmittel vorliegen, das erforderliche Wasser bei Raumtemperatur oder unter leichter Kühlung direkt zugibt — vorzugsweise unter Rühren und in Anwesenheit eines Hydrolyse- und Kondensationskatalysators — und die resultierende Mischung daraufhin einige Zeit (ein bis mehrere Stunden) rührt.

Vorzugsweise werden zur Herstellung der Spinnmasse Silicium-Verbindungen der allgemeinen Formel I eingesetzt,



in der die Reste X gleich oder verschieden sind und Hydroxy, Wasserstoff, Halogen, Amino, Alkoxy, Acy-

loxy, Alkylcarbonyl oder Alkoxycarbonyl bedeuten und sich von Alkyl-Resten ableiten, die gegebenenfalls substituierte geradkettige, verzweigte oder cyclische Reste mit 1 bis 20 Kohlenstoff-Atomen, insbesondere mit 1 bis 10 Kohlenstoff-Atomen und vorzugsweise niedere Alkyl-Reste mit 1 bis 6 Kohlenstoff-Atomen darstellen, und durch Sauerstoff- oder Schwefel-Atome oder durch Amino-Gruppen unterbrochen sein können. Spezielle Beispiele sind Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, i-Butyl, s-Butyl, t-Butyl, n-Pentyl, n-Hexyl, Cyclohexyl, 2-Ethylhexyl, Dodecyl und Octadecyl.

Ebenso ist es möglich, Mischungen von Silicium-Verbindungen der Formel I, von diesen abgeleitete Vorkondensate oder Mischungen aus Monomeren und Vorkondensaten einzusetzen.

Silane der Formel I sind käuflich erwerbbar oder nach Methoden herstellbar, wie sie z. B. in "Chemie und Technologie der Silicone" (W. Noll, Verlag Chemie, Weinheim, 1968) beschrieben sind. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit sind konkrete Beispiele für Verbindungen der Formel I:

$\text{Si}(\text{OMe})_4$ ,  $\text{Si}(\text{OMe})_3(\text{OEt})$ ,  $\text{Si}(\text{OMe})_2(\text{OEt})_2$ ,  
 $\text{Si}(\text{OMe})(\text{OEt})_3$ ,  $\text{Si}(\text{OEt})_4$ ,  $\text{Si}(\text{O}-i\text{-Pr})_4$ ,  $\text{Si}(\text{OMe})_3(\text{O}-i\text{-Pr})$ ,  
 $\text{Si}(\text{OMe})_2(\text{O}-i\text{-Pr})_2$ ,  $\text{Si}(\text{OMe})(\text{O}-i\text{-Pr})_3$ ,  
 $\text{Si}(\text{OEt})_3(\text{O}-i\text{-Pr})$ ,  $\text{Si}(\text{OEt})_2(\text{O}-i\text{-Pr})_2$ ,  $\text{Si}(\text{OEt})(\text{O}-i\text{-Pr})_3$ ,  
 $\text{Si}(\text{O}-n\text{-Pr})_4$ ,  $\text{Si}(\text{OMe})_3(\text{O}-n\text{-Pr})$ ,  $\text{Si}(\text{OMe})_2(\text{O}-n\text{-Pr})_2$ ,  
 $\text{Si}(\text{OMe})(\text{O}-n\text{-Pr})_3$ ,  $\text{Si}(\text{OEt})_3(\text{O}-n\text{-Pr})$ ,  $\text{Si}(\text{OEt})_2(\text{O}-n\text{-Pr})_2$ ,  
 $\text{Si}(\text{OEt})(\text{O}-n\text{-Pr})_3$ ,  $\text{Si}(\text{O}-i\text{-Pr})_3(\text{O}-n\text{-Pr})$ ,  $\text{Si}(\text{O}-i\text{-Pr})_2(\text{O}-n\text{-Pr})_2$ ,  
 $\text{Si}(\text{O}-i\text{-Pr})(\text{O}-n\text{-Pr})_3$ ,  $\text{Si}(\text{OMe})(\text{OEt})_2(\text{O}-n\text{-Pr})$ ,  
 $\text{Si}(\text{OMe})(\text{OEt})(\text{O}-i\text{-Pr})_2$ ,  $\text{Si}(\text{OMe})(\text{OEt})(\text{O}-n\text{-Pr})_2$ ,  
 $\text{Si}(\text{OMe})(\text{O}-i\text{-Pr})_2(\text{O}-n\text{-Pr})$ ,  $\text{Si}(\text{OMe})(\text{O}-i\text{-Pr})(\text{O}-n\text{-Pr})_2$ ,  
 $\text{Si}(\text{OEt})_2(\text{O}-i\text{-Pr})(\text{O}-n\text{-Pr})$

Bei bevorzugten Ausführungsformen zur Herstellung der Spinnmasse wird zur Hydrolyse eine so große Menge an Wasser eingesetzt, daß das molare Verhältnis von  $\text{SiX}_4 : \text{H}_2\text{O}$  zwischen 1 : 1 und 1 : 10 liegt, bevorzugt zwischen 1.5 und 1 : 2.5.

Wird kein Phasentransferkatalysator eingesetzt, so ist es bevorzugt, wenn zur Herstellung der Spinnmasse ein wasserlösliches Lösungsmittel oder Lösungsmittelgemisch (LM) eingesetzt wird, damit Silicium-Verbindung(en) und Wasser eine homogene Phase bilden. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit sind Beispiele für geeignete Lösungsmittel Methanol, Ethanol, n-Propanol und i-Propanol. Auch Mischungen sind möglich. Besonders bevorzugt ist es, wenn das molare Verhältnis  $\text{LM} : \text{SiX}_4$  mindestens 1 : 1 beträgt. Wird ein Phasentransferkatalysator eingesetzt, ist die Anwesenheit eines wasserlöslichen Lösungsmittels nicht unbedingt erforderlich.

Bei weiteren bevorzugten Ausführungsformen zur Herstellung der Spinnmasse wird die Mischung aus hydrolysierbarer Silicium-Verbindung, wasserlöslichem Lösungsmittel, Wasser und Katalysator so lange geführt, bis sich ein dynamisches Gleichgewicht eingestellt hat, die Hydrolyse also quasi beendet ist.

Des weiteren ist es bevorzugt, wenn zur Herstellung der Spinnmasse nach beendeter Hydrolyse aus der resultierenden Mischung solange Lösungsmittel nach üblichen Methoden entfernt wird, bis die verbliebene Mischung bei Raumtemperatur und einem Schergefälle von  $20 \text{ s}^{-1}$  eine Viskosität zwischen 0.05 und  $50 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ , vorzugsweise zwischen 0.5 und  $2 \text{ Pa} \cdot \text{s}$  aufweist.

Zur Herstellung von besonders homogenen Fasern ist es bevorzugt, wenn die Spinnmasse vor dem Spinnvorgang einer weiteren Filtration unterzogen wird.

Zur Herstellung von erfindungsgemäßen, hochwertigen

gen Endlosfasern mit einer glatten Faseroberfläche hat sich folgendes Vorgehen zur Bereitung der Spinnmasse als besonders vorteilhaft erwiesen. Man fertigt eine Spinnmasse durch hydrolytische (Teil)Kondensation einer oder mehrerer Silicium-Verbindungen der allgemeinen Formel I und/oder von diesen abgeleiteten Vorkondensaten durch Zugabe von Wasser und gegebenenfalls in Anwesenheit eines Katalysators, wobei eine so große Menge an Wasser eingesetzt wird, daß das molare Verhältnis  $\text{SiX}_4 : \text{H}_2\text{O}$  zwischen 1 : 1 und 1 : 10 liegt, bevorzugt zwischen 1 : 1 und 1 : 1.5. Es wird eine so große Menge eines wasserlöslichen Lösungsmittels (LM) oder Lösungsmittelgemisches eingesetzt, daß das molare Verhältnis  $\text{LM} : \text{SiX}_4 \geq 1$  ist. Nach beendeter Hydrolyse und Einstellung eines dynamischen Gleichgewichtes wird das LM so weit entfernt, bis die resultierende Mischung bei Raumtemperatur und einem Schergefälle von  $20 \text{ s}^{-1}$  eine Viskosität zwischen 0.05 und  $50 \text{ Pa} \cdot \text{s}$  zeigt. Nach dem Entfernen des Lösungsmittels bzw. des Lösungsmittelgemisches wird die resultierende Mischung einer Filtration unterworfen. Bevorzugt ist es, wenn die Viskosität zwischen 0.5 und  $3 \text{ Pa} \cdot \text{s}$  liegt oder wenn die Maschenweite des Filtrationsmediums 0.5 bis 1.5 mm beträgt. Besonders bevorzugt ist es, wenn das Filtrationsmedium eine Maschenweite von 1 mm aufweist. Nach der Filtration wird die resultierende Mischung so lange stehen gelassen, bis die Spinnfähigkeit erreicht. In Abhängigkeit der Temperatur liegt diese Reifezeit zwischen einigen Stunden (z. B. 6 Stdn.) und einigen Monaten und wird durch den Restgehalt des Lösungsmittels bzw. Lösungsmittelgemisches bestimmt. Nach Ablauf der Reifezeit wird eine homogene, gut handhabbare Spinnmasse erhalten, die einige Zeit (30 Minuten bis einige Stunden) stabil und damit spinnbar bleibt, bevor sie vergelt. Die Spinnmasse wird zu Fäden verarbeitet, die gegebenenfalls noch getrocknet werden.

Auf diese Weise werden besonders homogene Endlosfasern erhalten.

Die auf diese Weise gefertigten Fasern können noch hydrolysiere Gruppen X aufweisen, die, wenn sie nicht erwünscht sind, durch Lagerung bei Raumtemperatur im Laufe der Zeit verschwinden. Dies ist IR-spektroskopisch verfolgbar.

Anhand eines Ausführungsbeispiels wird die Herstellung der erfindungsgemäßen Fasern näher erläutert.

#### Beispiel

Die Edukte TEOS (Tetraethoxysilan), EtOH,  $\text{H}_2\text{O}$  und  $\text{HNO}_3$  werden im molaren Verhältnis von 1 : 1.26 : x : 0.01 (mit x = 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 und 2.0) vermischt und 5 Stunden bei Raumtemperatur kräftig gerührt. Die resultierenden Lösungen werden in offenen Gefäßen in ein auf  $70^\circ\text{C}$  temperiertes Wasserbad gehängt, worin sie bis zu einem definierten Gewichtsverlust verbleiben. Anschließend wird gekühlt und über ein Edelstahlnetz mit einer Maschenweite von 1 mm  $\times$  1 mm filtriert. Das Filtrat wird in einem verschlossenen Gefäß bei einer Temperatur von  $3^\circ\text{C}$  einer Reifezeit von 6 Stunden bis 6 Monaten, in Abhängigkeit von Gewichtsverlust, ausgesetzt. Die resultierende Spinnmasse ist sehr homogen und einige Zeit stabil und spinnbar.

Die Herstellung der Fasern erfolgt an einer Trocken-spinnanlage. Dazu wird die Spinnmasse in einen auf  $-15^\circ\text{C}$  gekühlten Spinnkopf gefüllt, bei einem Druck von 10 bis 15 bar zunächst durch ein Edelstahlnetz mit einer Maschenweite von  $80 \mu\text{m} \times 80 \mu\text{m}$  und dann

durch eine Düse mit einem Durchmesser von 100 µm gepreßt.

Der resultierende Endlosfaden wird nach einer Trokenstrecke von 1 m auf einen rotierenden Zylinder gewickelt.


Die resultierenden Fasern zeigen in Abhängigkeit vom Ansatz, d. h. der zugegebenen Wassermenge, runde, ovale oder knochenförmige Querschnittsformen mit Durchmessern zwischen 5 und 30 µm. Die Querschnittsflächen liegen zwischen 100 bis 400 µm<sup>2</sup>. Die Faseroberfläche ist glatt und zeigt in keinem Fall ein Wellenprofil. Zugfestigkeitsmessungen der Fasern ergaben Werte von 100 bis 800 MPa.

Vom Fasermaterial angefertigte IR-Spektren zeigen eine Si—OH-Bande bei 950 cm<sup>-1</sup> und C—H-Signale bei 3000 cm<sup>-1</sup>. Es liegt also eine teilhydrolysierte und teilkondensierte Ethoxy-Silanol-Faser vor. Nach ca. 2 Monaten Lagerung bei Raumtemperatur sind im IR-Spektrum keine C—H-Schwingungsbanden mehr zu erkennen.

Die Fasern haben sich in teilkondensierte Silanol-Fasern umgewandelt, welche über einen Zeitraum von mehreren Monaten stabil sind.

#### Patentansprüche

1. Biologisch degradierbare und/oder biologisch resorbierbare Fasern, dadurch erhältlich, daß man aus einer Spinnmasse Fäden zieht und diese gegebenenfalls trocknet, wobei die Spinnmasse eine oder mehrere partiell oder vollständig hydrolytisch kondensierte Verbindungen des Siliciums enthält, die sich durch hydrolytische Kondensation ableiten von Monomeren der allgemeinen Formel I,



in der die Reste X gleich oder verschieden sind und Hydroxy, Wasserstoff, Halogen, Amino, Alkoxy, Acyloxy, Alkylcarbonyl oder Alkoxycarbonyl bedeuten und sich von Alkyl-Resten ableiten, die gegebenenfalls substituierte geradkettige, verzweigte oder cyclische Reste mit 1 bis 20 Kohlenstoff-Atomen, bevorzugt mit 1 bis 10 Kohlenstoff-Atomen, darstellen und durch Sauerstoff- oder Schwefel-Atome oder durch Amino-Gruppen unterbrochen sein können.

2. Verfahren zur Herstellung von biologisch degradierbaren und/oder biologisch resorbierbaren (Endlos)Fasern nach Anspruch 1 mit glatter Faser-oberfläche mit folgenden Merkmalen:

- man fertigt eine Spinnmasse durch hydrolytische (Teil) Kondensation einer oder mehrerer Si-Verbindungen der in Anspruch 1 definierten, allgemeinen Formel I und/oder von diesen abgeleiteten Vorkondensaten;
- man führt die hydrolytische Kondensation, gegebenenfalls in Anwesenheit eines Katalysators und/oder eines Lösungsmittels, durch Zugabe von Wasser durch;
- man setzt eine so große Menge an Wasser ein, daß das molare Verhältnis  $\text{SiX}_4 : \text{H}_2\text{O}$  zwischen 1 : 1 und 1 : 10, bevorzugt zwischen 1 : 1.5 und 1 : 2.5 liegt;
- man setzt einen Phasentransferkatalysator oder eine so große Menge eines wasserlöslichen Lösungsmittels (LM) oder Lösungsmittelgemisches ein, daß das molare Verhältnis

LM :  $\text{SiX}_4 \geq 1$ , bevorzugt  $> 1$  ist;

— nach abgeschlossener Hydrolyse und Einstellung eines dynamischen Gleichgewichtes wird das LM so weit entfernt, bis die resultierende Mischung bei Raumtemperatur und einem Schergefälle von 20 s<sup>-1</sup> eine Viskosität zwischen 0.05 und 50 Pa·s, bevorzugt zwischen 0.5 und 2 Pa·s aufweist;

— nach dem Entfernen des Lösungsmittels wird die resultierende Mischung einer Filtration unterzogen;

— nach der Filtration wird die resultierende Mischung so lange stehen gelassen, bis sie Spinnfähigkeit erreicht;

— aus der Spinnmasse werden Fäden gezogen und diese gegebenenfalls getrocknet.

3. Verwendung von Fasern gemäß Anspruch 1 als biologisch degradierbare und/oder biologisch resorbierbare Verstärkungsfasern.

- Leerseite -

THIS PAGE BLANK (USPTO)